

Fiche technique des blocs béton creux

| Caractéristiques | Bloc (40x20x20) | Bloc (40x20x15) | Bloc (40x20x10) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Dosage en ciment 42,5 (kg/Unité)</i> | 2.7 | 1.90 | 1.60 |
| <i>Dosage en ciment /m3</i> | 300 | 300 | 300 |
| <i>Résistance à la compression</i> | 10 Mpa | 8 Mpa | 6 Mpa |
| <i>Qualité de ciment</i> | Portland 42,5 R | Portland 42,5 R | Portland 42,5 R |
| <i>Qualité des agrégats</i> | <i>sable propre des dunes</i> | <i>sable propre des dunes</i> | <i>sable propre des dunes</i> |
| | <i>gravier 2-8 concassé</i> | <i>gravier 2-8 concassé</i> | <i>gravier 2-8 concassé</i> |
| <i>Eau de gâchage</i> | <i>propre douce</i> | <i>propre douce</i> | <i>propre douce</i> |
| <i>Poids (kg)</i> | 18.7 | 13.1 | 11.2 |
| <i>Moules</i> | <i>pondeuse vibrante (usine)</i> | <i>pondeuse vibrante (usine)</i> | <i>pondeuse vibrante (usine)</i> |
| <i>Prix UM/Unité (MRU)</i> | | | |